



### EIGENSCHAPPEN

- Beglazingskit op basis van MS polymeer
- Speciaal ontwikkeld voor te overschilderen beglazingsvoegen
- Zeer sterk en blijvend elastisch
- Hecht op lichtvochtige ondergronden
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Oplosmiddel-, isocyaan- en ftalaatvrij
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- UV- en weersbestendig

### TOEPASSINGEN

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Zeer geschikt voor het plaatsen van glas op hout, aluminium, PVC...
- Topafdichting van enkel- en dubbelglas in houten, metalen en kunststof kozijnen.
- Afdichting van aansluitvoegen van raam- en deurkozijnen, in gevels en puien.
- Top- en hielafdichting van gelaagd glas.
- Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur, staal, behandeld hout, zink, koper, kunststoffen...

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Basisgrondstof                                               | MS polymeer                      |
| Uithardingsysteem                                            | Vernetting door luchtvochtigheid |
| Aantal componenten                                           | 1                                |
| Velvorming (23°C en 50% R.V.)                                | 40 min.                          |
| Doorhardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)                      | 2,5 - 3 mm na 24u                |
| Soortgelijke massa: ISO 1183                                 | 1,34 g/ml                        |
| Verwerkingstemperatuur                                       | +5°C - +40°C                     |
| Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats, tussen +5°C - +25°C | 12 maanden                       |
| Shore A hardheid: ISO 868                                    | 25 (+/- 5)                       |
| Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600           | 20%                              |
| Modulus bij 100% rek: ISO 8339                               | 0,58 N/mm <sup>2</sup>           |
| % rek bij breuk: ISO 8339                                    | 250%                             |
| Modulus bij breuk: ISO 8339                                  | 0,85 N/mm <sup>2</sup>           |
| Oplosmiddelgehalte                                           | 0%                               |
| Isocyaanagehalte                                             | 0%                               |
| Droge stofgehalte                                            | ca. 100%                         |
| Temperatuurbestendigheid                                     | -40°C - +90°C                    |
| Vochtbestendigheid                                           | Zeer goed                        |
| Vorststabiliteit                                             | Niet vorstgevoelig               |

### VERPAKKING EN KLEUR

25 kokers van 290 ml/doos - 48 dozen/pallet

Wit, zwart, grijs

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

## VERWERKING

### Vorbereiding

De ondergrond moet vast, voldoende stevig en schoon, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig). De te verlijmen materialen indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol.

### Primer

Voor sterk zuigende ondergronden adviseren wij het gebruik van **Primer DL 2001**. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is (hechtingsproeven). Eventueel onze technische dienst raadplegen.

### Aanbrengen

**Parabond Glazing** is eenvoudig aan te brengen met een hand- of luchtdrukpistool. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

### Voegafmetingen

| Voegbreedte | Voegdiepte | Toegelaten verschil |
|-------------|------------|---------------------|
| 6 mm        | 6 mm       | ± 1 mm              |
| 8 mm        | 8 mm       | ± 1 mm              |
| 10 mm       | 6-8 mm     | ± 2 mm              |
| 15 mm       | 10 mm      | ± 2 mm              |
| 20 mm       | 10-12 mm   | ± 2 mm              |
| 25 mm       | 15 mm      | ± 3 mm              |

### Afwerking

Indien gewenst, gladstrijken met **DL 100** en een afstrijkpallet.

### Reiniging

Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt. Niet uitgeharde lijmresten zijn met **Parasilico Cleaner** te verwijderen. Uitgeharde lijm mechanisch verwijderen.

### Overschilderen

Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Enkel overschilderbaar na volledige uitharding. Het oppervlak moet gereinigd en ontvet zijn. Licht opruwen van de kit bevordert de hechting. Voorafgaande compatibiliteitstesten zijn noodzakelijk. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

## VEILIGHEID


Gelieve de veiligheidsfiche online te raadplegen op [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com).

## BEPERKINGEN

- Bij permanente blootstelling aan hoge relatieve vochtigheid kan schimmelvorming optreden.
- Niet geschikt voor voegen met een breedte of diepte <5 mm.
- Op PE, PP, PA, PTFE (Teflon®) en bitumineuze ondergronden is er geen hechting.
- Op bitumineuze ondergronden: gebruik **Paraphalt**.
- Op polycarbonaat en polyacrylaat: gebruik **Parasilico PL**.
- Niet compatibel met de randafdichting van isolerende beglazing. Vermijd direct contact.
- Testen tonen aan dat **Parabond Glazing** compatibel is met PVB folies van veiligheidsglas. Door het groot aantal PVB folies op de markt en omdat de samenstelling ervan door de producent gewijzigd kan worden zonder dit te vermelden, houdt deze verklaring geen garantie in op de verdraagzaamheid met alle PVB folies.
- Niet gebruiken op natuursteen (vlekvorming).

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.