



EIGENSCHAPPEN

- Blijvend elastische polyurethaankit
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden en hoge en lage temperaturen
- Goed bestand tegen chemicaliën
- Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Overschilderbaar. Voorafgaande testen worden aanbevolen.

TOEPASSINGEN

- Geschikt als nadenkit voor de auto-industrie
- Afdichtingen en verlijmingen in de scheepvaart, bouw en industrie
- Kleeft op vrijwel alle in de industrie en bouw voorkomende materialen zoals geanodiseerd aluminium, hout, parket, keramiek, natuursteen, beton, baksteen, gevelsteen...
- Op poreuze ondergronden en kunststoffen wordt een primer aangeraden.
- Geschikt voor afdichtingen en verlijmingen met permanente onderdompeling mits gebruik van de **Primer DL 2001**.

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet uitgeharde kit

Aard van de kit	Polyurethaan
Viscositeit	Pasteus
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	70 min.
Uithardingsnelheid (23°C en 50% R.V.)	2 mm na 24 uur
Densiteit: ISO 1183	1,18 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +35°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	12 maanden

Uitgeharde kit

Shore A hardheid: ISO 868	40
Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600	25%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339	0,32 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	680%
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR

25 alu-kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet

Wit, grijs, zwart

20 worsten van 600 ml/doos - 45 dozen/pallet

Wit, grijs, zwart

VERWERKING

Voorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Indien nodig primer aanbrengen. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen.

De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Primers

Primer DL 2001	Transparant of zwart	Droogtijd ca. 20 min
----------------	----------------------	----------------------

Aanbrengen

Met een hand- of luchtdrukpistool. Zolang het product niet volledig is verrubberd, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Voegafmetingen

Voegbreedte	Voegdiepte	Toegelaten verschil
3-4 mm	3-4 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	8 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm
Maximale voegbreedte: 30 mm		

Afwerking

Indien gewenst, gladstrijken met **DL 100** of **afstrijkrubber**

Reiniging gereedschap

Niet-uitgeharde kit: met **Parasilico Cleaner**

Uitgeharde kit: zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met **Silicone Remover**.

Reparatiemogelijkheden

Daarvoor is het hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken als beglazingskit of spiegellijm.


CHEMISCHE COMPATIBILITEIT VAN POLYURETHAANKIT

	producten	compatibiliteit	noot
Zuren	10% azijnzuur	goed	
	25% azijnzuur	slecht	kit zwelt
	10% zoutzuur (pH3)	goed	
	25% zoutzuur	slecht	kit zwelt
	10% zwavelzuur	goed	
	25% zwavelzuur	goed	
	10% salpeterzuur	slecht	kit verslechtert
Basen	10% soda (pH8)	goed	
	25% soda	slecht	hechtingsverlies
	10% kaliumchloraat	goed	
	25% kaliumchloraat	slecht	hechtingsverlies
Olie en solventen	Motorolie	zeer goed	
	Methanol, Formol, Ethanol, Acetone, Tolueen, Xyleen, Geschloerde solventen, petrol	slecht	kit zwelt
	Glycol	zeer goed	
	Aliphatische solventen	goed	
Andere	Water, zeewater	zeer goed	
	Pekelwater	goed	

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).